



Lindner Group KG • Bahnhofstraße 29 • 94424 Arnstorf • Tel: +49 8723 20-0 • info@lindnergrou.com



	Fliesen	Naturstein bis 60 x 60 cm (Hartgestein ab 1,5 cm; Weichgestein ab 2cm)
Fuge	ARDEX G 8 S Flex 1-6 ARDEX G 10	ARDEX G 10
Fliesenkleber	ARDEX X 78, vergütet mit ARDEX E 90 ARDEX S 28 NEU, vergütet mit ARDEX E 90	ARDEX S 28 NEU, vergütet mit ARDEX E 90 Kleberauftrag im Buttering-Floating-Verfahren
Ausgleich (wenn erforderlich)	ARDEX K 40 ARDEX K 39	
Grundierung	ARDEX P 51 oder ARDEX P 52, im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser	
Bearbeiten des Untergrundes	Reinigung	
Estrich	Lindner FLOOR and more® (comfort) Verlegung gemäß Herstellervorgaben.	

Vorbereitung des Untergrundes Im ARDEX System

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Lindner Group zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Lindner Group KG • Bahnhofstraße 29 • 94424 Arnstorf • Tel: +49 8723 20-0 • info@lindner-group.com



	Elastische Beläge				Textilbeläge			Parkett		
Bodenbelag	PVC/CV Böden			Linoleum				Mehrschicht	Massiv	Massiv / Diele *
	Homogene Beläge, CV-Beläge, Kautschuk bis 2,5 mm	Design-Beläge	Kautschuk bis 4mm	Juterücken	Tufting, Webware	Nadelvlies	selbstliegende Teppichfliesen	2 und 3 Schicht	bis 20 mm	ab 20 mm
Klebstoff	ARDEX AF 155 ARDEX AF 2224	ARDEX AF 2224	ARDEX AF 2224	ARDEX AF270 ARDEX AF2224	ARDEX AF 270	ARDEX AF 230	ARDEX AF 825	ARDEX AF 460	ARDEX AF 480	ARDEX AF 485
Spachtelmasse	ARDEX K 40 ARDEX K 39									
Grundierung	ARDEX P 52, im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser									
Estrich	Lindner - FLOOR and more® (comfort) Verlegung gemäß Herstellervorgaben.									

*Massivholz-Lamparkettprodukte dürfen ein Dicken zu Breitenverhältnis von 1:5 nicht überschreiten

Vorbereitung des Untergrundes Im ARDEX System

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen techn. Richtlinien, Normen und Merkblättern entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauerhaft trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten.

Die Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuft ARDEX Produkten ist eine optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarme Aufbauten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen, sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Vorgaben in den Technischen Datenblätter der ARDEX GmbH und Lindner Group zu beachten. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.